



## 0/3 S&L Lehm grobputz Stroh faser

<b>Allgemeines:</b>	S&L Lehm grobputz 0/3 ist ein 100 % naturbelassener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser <b>Durch Faseranteil nicht im feuchten Altbau einsetzen!</b>
<b>Abbau/Herstellung:</b>	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
<b>Anwendung:</b>	im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr...Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
<b>Zusammensetzung:</b>	Lehm, Ton, Quarzsande, Stroh hacksel Körnung bis max. 3 mm
<b>Verarbeitung/Verbrauch:</b>	Freifallmischer, Zwangsmischer, Lehmputzmaschine oder mit der Hand  ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m <sup>2</sup> Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
<b>Auftragsstärke:</b>	bis zu 4 cm/Schichtstärke
<b>Trockenzeiten:</b>	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). <b>Regelmäßig lüften!</b> Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
<b>Gebinde:</b>	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg lose
<b>Lagerung:</b>	trocken - unbegrenzt lagerfähig
<b>Entsorgung:</b>	Biomüll