



0/3 S&L Lehmgrobputz TMG

Allgemeines:	S&L Lehmgrobputz 0/3 ist ein 100 % naturbelassener, trockener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser Universell einsetzbar, Neubau sowie Altbau (kein Faseranteil)
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr...Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande Körnung bis max. 3 mm
Verarbeitung/Verbrauch:	Freifallmischer, Zwangsmischer, Lehmputzmaschine oder mit der Hand ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m ² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Auftragsstärke:	bis zu 4 cm/Schichtstärke
Trockenzeiten:	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll