



0/7 S&L Lehmhandputz

Allgemeines:	S&L Lehmhandputz 0/7 ist ein 100 % naturbelassener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser <u>Als Unterputz – nur mit der Hand!</u>
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr... Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande Körnung bis max. 7 mm
Verarbeitung/Verbrauch:	Freifallmischer, Zwangsmischer oder mit der Hand ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m ² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Auftragsstärke:	bis zu 3 cm/Schichtstärke
Trockenzeiten:	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll