



0/2 S&L Lehmfeinputz Hanffaser VHM01

Allgemeines:	S&L Lehmfeinputz 0/2 VHM01 ist ein 100 % naturbelassener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser Durch Faseranteil nicht im feuchten Altbau einsetzen! speziell für feinere, gleichmäßigere Oberflächen ab einer Auftragstärke von 3 mm
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Lehmbauplatten, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr...Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande, Hanffaser Körnung bis max. 2 mm
Verarbeitung/Verbrauch:	Oberputz Freifallmischer, Zwangsmischer, Lehmputzmaschine oder mit der Hand ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m ² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Auftragsstärke:	3 mm – 7 mm
Trockenzeiten:	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll