



0/2 S&L Lehmfeinputz TMG

Allgemeines:	S&L Lehmfeinputz 0/2 ist ein 100 % naturbelassener, trockener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser Universell einsetzbar, Neubau sowie Altbau
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	im Innenbereich auf ebenflächigen, tragfähigen, sauberen und ausreichend rauen Untergründen wie z. B. auf gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk, Lehmziegel und Lehmverputze, Lehmbauplatten, Heraklith BM, Holzrauschalung, OSB-Platten mit Schilfstukkatur und vielem mehr...Außer im unmittelbaren Spritzwasser-bereich!
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande Körnung bis max. 2 mm
Verarbeitung/Verbrauch:	Oberputz, bei Bedarf auch als Unterputz Freifallmischer, Zwangsmischer, jede gängige Putzmaschine oder mit der Hand ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m ² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Auftragsstärke:	3 mm – 6 mm als Grobputzersatz: bis zu 3 cm/Schichtstärke
Trockenzeiten:	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll