



## 0/1 S&L Lehmfeinputz Sandweiss TMG

<b>Allgemeines:</b>	S&L Lehmfeinputz 0/1 ist ein 100 % naturbelassener, <b>trockener</b> Lehmputz zum Anrühren mit Wasser Universell einsetzbar, Neubau sowie Altbau
<b>Abbau/Herstellung:</b>	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
<b>Anwendung:</b>	als Feinputz bei Lehmplatten, Lehmgroinputz usw. Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
<b>Zusammensetzung:</b>	Lehm, Ton, Quarzsande Körnung bis max. 1 mm
<b>Verarbeitung/Verbrauch:</b>	Oberputz, bei Bedarf auch als Unterputz Freifallmischer, Zwangsmischer, jede gängige Putzmaschine oder mit der Hand  ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m <sup>2</sup> Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
<b>Auftragsstärke:</b>	pro Schichtstärke von 2 mm bis 4 mm als Grobputzersatz: bis 1 cm/Schichtstärke
<b>Trockenzeiten:</b>	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
<b>Gebinde:</b>	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg
<b>Lagerung:</b>	trocken- unbregentz lagerfähig
<b>Entsorgung:</b>	Biomüll