



0/1 S&L Lehmfeinputz Braun TMG

Allgemeines:	S&L Lehmfeinputz 0/1 ist ein 100 % naturbelassener trockener Lehmputz zum Anrühren mit Wasser Universell einsetzbar, Neubau sowie Altbau
Abbau/Herstellung:	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
Anwendung:	als Feinputz bei Lehmbauplatten, Lehmgroinputz usw. Außer im unmittelbaren Spritzwasserbereich!
Zusammensetzung:	Lehm, Ton, Quarzsande Körnung bis 1mm Überkorn möglich bis 2mm < 1%
Verarbeitung/Verbrauch:	Oberputz, bei Bedarf auch als Unterputz Freifallmischer, Zwangsmischer, jede gängige Putzmaschine oder mit der Hand ca. 17 kg/cm Putzstärke/ m ² Verarbeitungstemperatur mind. 5°C Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Auftragsstärke:	pro Schichtstärke von 2,5 mm bis 5 mm als Grobputzersatz: bis 1 cm/Schichtstärke
Trockenzeiten:	Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen unter + 5 ° Celsius sollte beheizt und entfeuchtet werden (eventuell Entfeuchtungsgerät). Regelmäßig lüften! Siehe allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Gebinde:	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25kg(als Trockenware Tmg erhältlich)
Lagerung:	trocken - unbegrenzt lagerfähig
Entsorgung:	Biomüll