

S&L Lehmschüttung trocken

Angementes:	S&L Lenmschuttung ist ein durch Lutttrocknung 100 %
	naturbelassenes Lehmgemisch.
	7 771' 1' 11 1 0 1 11 1 .

Zur Klimaregulierung und hervorragender Schallschutz.

Beim Einbau Staubentwicklung!

Abbau/Herstellung: Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing

Anwendung: Speichermasse im Fußbodenaufbau (z.B.: Holzdecken)

lose geschüttet oder verdichtet

Zusammensetzung: Ton, Kiesanteil

Verarbeitung/Verbrauch: Die Lehmschüttung im Fußbodenaufbau abziehen und

wenn erforderlich in mehreren Lagen verdichtet einbringen.

Schüttgewicht lose ca. 1500 kg/m³ Bei Verdichtung bis zu 2000 kg/m³

Trocknungszeiten: Keine Trocknungszeit erforderlich!

Restfeuchten möglich, daher sollte nach dem Einbau ca. 1 Woche mit einer Weiterverarbeitung beim Fußbodenaufbau gewartet

werden.

Gebinde: Big Bag 1000 kg

Big Bag 500 kg Sack 25 kg

lose

Lagerung: trocken - unbegrenzt lagerfähig

Entsorgung: Biomüll