



## S&L Lehmgranulat 2/8

<b>Allgemeines:</b>	S&L Lehmgranulat ist ein durch Lufttrocknung 100 % naturbelassenes Lehmgemisch mit einer Körnung von 2-8mm. Zur Klimaregelung und hervorragender Schallschutz, bei Einbau geringe Staubentwicklung.
<b>Abbau/Herstellung:</b>	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
<b>Anwendung:</b>	Speichermasse im Fußbodenaufbau (z.B.: Holzdecken), Zwischenwände ( z.B.: im Trockenbau) lose geschüttet oder verdichtet
<b>Zusammensetzung:</b>	Ton, Kiesanteil
<b>Verarbeitung/Verbrauch:</b>	Die Lehmschüttung im Fußbodenaufbau abziehen und wenn erforderlich verdichten. In den Zwischenwänden ist es auch möglich nur zu schütten.  Schüttgewicht lose ca. 1250 kg/m <sup>3</sup> Bei Verdichtung bis max. 15% 1450 kg/m <sup>3</sup> Gewichtsschwankungen +/- 10 % möglich
<b>Trocknungszeiten:</b>	<b>Keine Trocknungszeit erforderlich!</b> <b>Restfeuchten möglich</b> , daher sollte nach dem Einbau ca. 1 Woche (bei Zimmertemperatur) mit einer Weiterverarbeitung beim Fußbodenaufbau gewartet werden.
<b>Gebinde:</b>	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
<b>Lagerung:</b>	trocken - unbegrenzt lagerfähig
<b>Entsorgung:</b>	Biomüll